



## TECHNISCHE FICHE - HOLLE BETONMETSELSTENEN (BBH)

	390x290x190	390x190x190	390x140x190	290x190x190	290x140x190	350x230x190	360x180x140	290x140x140	290x190x140
identificatie:	BBH1	BBH2	BBH3	BBH4	BBH5	BBH6	BBH7	BBH8	BBH9
categorie:	I	I	I	I	I	I	I	I	I
maatafwijkingen:	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
vormkenmerken:	groep 2	groep 2	groep 2	groep 2	groep 2	groep 2	groep 2	groep 2	groep 2
druksterkte - karakteristiek (N/mm <sup>2</sup> ):	4,9	6,0	6,9	7,4	6,9	6,3	8,5	7,9	8,7
druksterkte - genormaliseerd (N/mm <sup>2</sup> ):	6	8	10	10	10	8	10	10	10
vochtgedrag (mm/m):	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45
droge volumemassa beton (kg/m <sup>3</sup> ):	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
droge volumemassa betonmetselsteen (kg/m <sup>3</sup> ):	1400	1400	1400	1400	1600	1400	1600	1600	1600
afschuifhectsterkte (N/mm <sup>2</sup> ):	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
brandreactie:	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
wateropsorping (g/m <sup>2</sup> s):	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
dampdoorlatendheid (tabelwaarde):	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
luchtgeluidsisolatie (tabelwaarde):	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
warmteweerstand - λ <sub>10dry</sub> (W/mK):	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
duurzaamheid:	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
gevaarlijke bestanddelen:	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen

	390x290x190	390x190x190	390x140x190	290x190x190	290x140x190	350x230x190	360x180x140	290x140x140	290x190x140
kwaliteitsklasse:	6/1.4	8/1.4	10/1.4	10/1.4	10/1.6	8/1.4	10/1.6	10/1.6	10/1.6
soort metselwerk:	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D

datum: 1-8-2016

versie: 2,0