



TECHNISCHE FICHE - VOLLE BETONMETSELSTENEN (BBV)

	390x140x190	390x90x190	290x190x190 (HG)	290x140x190 (HG)	290x140x190	290x90x190	290x90x140	290x140x140 (HG)	190x90x90	200x40x80	200x60x80
identificatie:	BBV1	BBV2	BBV3	BBV4	BBV5	BBV6	BBV7	BBV8	BBV9	BBV10	BBV11
categorie:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
maatafwijkingen:	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
vormkenmerken:	groep 1	groep 1	groep 1	groep 1	groep 1	groep 1	groep 1	groep 1	groep 1	groep 1	groep 1
druksterkte - karakteristiek (N/mm ²):	10,3	9,5	11,2	10,3	10,3	9,5	10,8	11,8	13,0	29,0	25,0
druksterkte - genormaliseerd (N/mm ²):	15	15	15	15	15	15	15	15	15	25	25
vochtgedrag (mm/m):	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45
droge volumemassa beton (kg/m ³):	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
droge volumemassa betonmetselsteen (kg/m ³):	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
afschuifhechtsterkte (N/mm ²):	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
brandreactie:	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
wateropsorping (g/m ² s):	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
dampdoorlatendheid (tabelwaarde):	5/15	5/15	5/15	5/15	5/15	5/15	5/15	5/15	5/15	5/15	5/15
luchtgeluidsisolatie (tabelwaarde):	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
warmteweerstand - λ _{1,0dry} (W/mK):	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
duurzaamheid:	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
gevaarlijke bestanddelen:	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
	390x140x190	390x90x190	290x190x190 (HG)	290x140x190 (HG)	290x140x190	290x90x190	290x90x140	290x140x140 (HG)	190x90x90	200x40x80	200x60x80
kwaliteitsklasse:	15/2.2	15/2.2	15/2.2	15/2.2	15/2.2	15/2.2	15/2.2	15/2.2	15/2.2	25/2.2	25/2.2
soort metselwerk:	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D

datum: 1/08/2017

versie: 3,0